

CRÉPIFIX 01



CRÉPIFIX 01 est un mortier à projection à base de ciment destiné pour le crépissage des blocs. Il est utilisé sur des surfaces intérieures comme extérieures. Conforme à la norme BS EN 998-1.

APPLICATIONS

- Surfaces en blocs, plafonds, poutres et colonnes.
- Utilisation sur des murs extérieurs et intérieurs.
- À utiliser avec un primaire d'accrochage **PRIMEFIX PLUS** sur des surfaces en béton.

CONSTITUANTS

- Ciment Portland ordinaire CEM I (EN 197).
- Sables basaltiques de dimensions maximales de 1mm.
- Adjuvants ayant des propriétés d'anti-fissuration, de séchage contrôlé et d'adhérence.
- Hydrofuge.

QUALITÉS ET AVANTAGES

- Mortier en sac prêt à gâcher.
- Mortier pompable.
- Mélange et application faciles.
- Bonne adhérence aux surfaces en bloc.
- Jusqu'à 15 mm d'épaisseur par application.
- Bonnes propriétés mécaniques.
- Propriétés hydrofuges démontrées.

ASSURANCE QUALITÉ

- Tous les essais de contrôle qualité ont été effectués en respectant la norme EN 1015.
- Notre société est certifiée ISO 9001 et nous avons élaboré un système de contrôle de production en usine pour assurer aussi bien la qualité de nos matières premières que de nos semi-produits et produits finis.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	Poudre grise
Conditionnement	Sac de 25Kg
Conservation	Les sacs doivent être conservés au sec et à l'abri des intempéries, de préférence au-dessus du sol
Durée de vie	5 à 6 mois stocké en emballage intact à l'abri de l'humidité
Dimension maximale des agrégats	1 mm
Quantité d'eau requise	4.25 L par sac de 25Kg
Température à l'application	Entre 5°C et 35°C (idéalement à 21°C)
Temps d'ouverture	Temps d'ouverture Env. 45 – 50 mins (en fonction de la température ambiante et l'épaisseur des couches)
Densité pâte	2,200 kg/m ³
pH	13
Épaisseur minimum par couche	7 mm
Épaisseur maximum par couche	15 mm
Consommation	Env. 2.1 kg/m ² /mm (<i>indicatif</i>)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance a la compression (MPa)	≥ 15 MPa
Résistance en flexion	≥ 3.0 MPa
Teneur en chlorures (%)	0.02 %
Absorption par capillarité [kg/m ² ./h]	< 0.5
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35 (<i>valeur tabulée</i>)
Conductivité thermique	(λ10,sec) 1.28 W/m.K (<i>valeur tabulée</i>)
Réaction au feu	Classe A1

PROTOCOLE D'APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE LA VEILLE DE L'APPLICATION

- Eliminer toute poussière et impureté par un brossage à sec avant de laver la surface.
- Vérifier que la surface est plane et, si nécessaire, appliquer une couche de rattrapage.
- Des treillis de fibres doit être fixé à la surface entre les bloc et les poutres ou les bloc et les colonnes pour éviter les fissures structurelles.

APPLICATION

- **CRÉPIFIX 01** se mélange manuellement ou mécaniquement avec 4 - 4.25 L d'eau propre.
- Laisser reposer le mélange pendant 2-3 minutes.
- Le mortier frais est projeté sur le substrat selon l'épaisseur fixée par les repères (Pas plus de 15 mm par application).
- Pour une application manuelle: appliquez manuellement une première couche d'une épaisseur de 4-5 mm.
- Laisser durcir légèrement, puis appliquer une deuxième couche d'une épaisseur de 6-7 mm.
- Utiliser une règle en aluminium pour niveler le produit, talocher et passer à l'étape de finition.
- Pour obtenir un résultat homogène, il est important de rincer votre éponge à chaque 1-1.5m².
- Il est fortement déconseillé de lisser le mortier pendant l'étape de finition afin d'éviter le risque de fissures

IMPORTANT

- Toujours ajouter le produit à l'eau à l'étape de mélange, et non l'inverse.
- Le mélange doit se faire dans un récipient fermé. **NE JAMAIS MÉLANGER LE PRODUIT À MÊME LE SOL!**
- Pour toute épaisseur dépassant 15mm, il est recommandé d'appliquer la couche finale sur une surface brossée le jour suivant. Utiliser **PRIMEFIX PLUS** pour une bonne adhérence entre deux couches.
- Pour le crépissage des surfaces en béton (un plafond par ex.), appliquer d'abord **PRIMEFIX PLUS** sur une épaisseur de 2-3mm, puis appliquer le **CRÉPIFIX 01**.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne pas appliquer le produit à des températures < 5°C and > 35°C.
- Éviter toute application en périodes pluvieuses ou sur des supports ruisselant d'eau.
- Toujours respecter la quantité d'eau recommandée pour le gâchage afin d'éviter toute fissuration.
- Veiller à protéger les surfaces à traiter du vent et d'une exposition directe au soleil d'éviter la dessiccation rapide du produit qui augmente le risque de fissuration.
- L'application se fait sans rajout d'eau après le mélange.
- Toute pâte de mortier qui a partiellement ou complètement durci n'est plus utilisable.

PÉRIODE DE CURE

Afin de favoriser une complète hydratation du ciment et limiter le risque de fissures, il est recommandé d'asperger de l'eau sur la surface du mortier le lendemain de l'application pendant une période de 3 jours. (Il est fortement déconseillé d'effectuer des travaux à forte vibration pendant cette période).

MESURES DE SÉCURITÉ

Comme tout produit à base de ciment:

- Porter gants et lunettes de protection durant la manipulation
- Eviter tout contact avec les yeux et la peau
- En cas de contact, laver abondamment à l'eau courante
- En cas d'irritation persistante, consulter immédiatement un médecin

Pour plus de renseignements et de conseils sur le maniement, l'entreposage et l'utilisation de ces produits, il est recommandé de se reporter à la dernière version du Material Safety Data Sheet (Fiche de sécurité des matériaux) qui contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et relatives à la sécurité de l'utilisateur.