



Protocole d'application

CRÉPIFIX HP

LES OUTILS RECOMMANDÉS

Taloche en plastique rectangulaire, plateau, pinceau, seau à maçonnerie, auge ou brouette, mélangeur mécanique, règle en aluminium, brosse à maçonnerie, éponge, gratton de façadier, maillet, ciseau à brique, rallonge électrique, pioche, pelle, règle à dresser.

Régions recommandées pour l'utilisation de CRÉPIFIX HP:

Curepipe | Floréal | Vacoas | La Marie | Henrietta | Nouvelle-France | Rose-Belle | La Flora | Gros-Bois | 16ème Mille | Midlands | Forest Side | Eau Coulée | Dubreuil | Highlands | Cote D'Or | St Pierre | Moka | Providence | Montagne blanche.

MÉTHODOLOGIE D'APPLICATION SUR MUR EN BLOC

PRÉPARATION DE LA SURFACE LA VEILLE DE L'APPLICATION

- ▶ Nettoyer la surface pour enlever planches, poussières et toutes bavures de béton.
- ▶ Laver la surface à grande eau et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune trace de poussière et d'éventuelles salissures.
- ▶ Fixer les repères (ampères) qui déterminent l'épaisseur du mortier à appliquer à un intervalle de 1.5 m.
- ▶ Pour toute épaisseur dépassant 15 mm, procéder au rattrapage afin que la couche finale soit de 15 mm ou moins. (Ne jamais dépasser une épaisseur de 15 mm par application).
- ▶ Pour tout rattrapage éventuel, terminer avec une surface brossée pour faciliter l'adhésion de la couche finale.

LE JOUR DE L'APPLICATION DE LA COUCHE FINALE

- ▶ Il est recommandé de démarrer l'application de CRÉPIFIX HP très tôt le matin (à température fraîche).
- ▶ Il est important d'appliquer le CRÉPIFIX HP sur une surface légèrement humide pour éviter une prise trop rapide du mortier:-
 - En été, en période sèche (+ 25°), la surface doit être arrosée 15-20 mins avant l'application.
 - Dans les autres conditions, humidifier la surface avant l'application à l'aide d'une brosse à maçonnerie.
- ▶ Nettoyer le pied du mur à enduire pour permettre la récupération d'éventuelles chutes de mortiers.

LE MÉLANGE

- ▶ CRÉPIFIX HP se mélange manuellement ou mécaniquement dans une eau propre (25Kg +4.3 – 4.5 litres d'eau). Il est fortement recommandé de procéder au mélange mécaniquement.
- ▶ Il est important de mettre le mortier dans l'eau et non l'inverse, ce qui implique que le mélange doit se faire manuellement dans une 'brouette ou un bac', ou dans une 'bétonnière ou auge' pour le mélange mécanique. Ne jamais mélanger le mortier à même le sol.
- ▶ Il est important de laisser reposer le produit mélangé 3-5 mins et de re-mélanger convenablement avant l'application.
- ▶ CRÉPIFIX HP est un produit amélioré : il est recommandé de respecter le dosage d'eau spécifié plus haut et surtout de ne pas en rajouter après l'étape de mélange ou pendant l'application.

L'APPLICATION

- ▶ Pour un résultat optimal, il est recommandé d'appliquer le CRÉPIFIX HP en deux couches.
- ▶ Une première couche sur une épaisseur de 4-6 mm est appliquée pour une meilleure adhérence à la surface du bloc.
- ▶ Laisser durcir légèrement et appliquer la deuxième couche jusqu'à arriver au niveau des ampères.
- ▶ Récupérer toute chute éventuelle de mortier et les réutiliser si nécessaire sur la surface afin d'éviter tout gaspillage.
- ▶ Afin d'éviter tout gaspillage et préserver les caractéristiques mécaniques du produit, il est recommandé de préparer la quantité nécessaire (2 ou 3 sacs) au fur et à mesure.
- ▶ Pour une application de 10 mm, un sac de 25kg couvre environ 1.0 m².
- ▶ Pour toute surface béton lisse, appliquer une couche de 3 mm du primaire d'accrochage PRIMEFIX avant l'application du CRÉPIFIX HP.
- ▶ L'application se fait en utilisant d'une taloche en plastique rectangulaire et un plateau.
- ▶ Dès que le produit commence à durcir légèrement, niveler la surface en se basant sur les repères fixés la veille avec, de préférence, une règle en aluminium.
- ▶ Appliquer des couches de rattrapage dans les endroits nécessaires à l'aide d'une taloche en plastique rectangulaire et un plateau.
- ▶ Laisser durcir, vérifier par le toucher si la surface est prête pour la prochaine étape.
- ▶ Frotter la surface à l'aide d'une taloche en plastique rectangulaire dans des mouvements circulaires pour 'fermer' la surface.
- ▶ Surtout ne pas rajouter d'eau pour humidifier la surface.

LA FINITION

- ▶ Laisser reposer la surface.
- ▶ Vérifier par le toucher si la surface est prête pour la dernière étape.
- ▶ Rouler deux fois avec un plateau afin de rendre le mortier plus compact et souple, toujours sans rajout d'eau et dans des mouvements circulaires.

FINITION « ÉPONGE »

- ▶ Humidifier l'éponge avec de l'eau propre et frotter toujours dans des mouvements circulaires.
- ▶ Après chaque surface de 1-1.5 m², rincer l'éponge avec de l'eau propre.

FINITION « PINCEAU »

- ▶ Après avoir roulé le mortier, glacer la surface toujours avec un plateau pour obtenir une finition lisse.
- ▶ Glacer une deuxième fois afin d'enlever les traces d'outils.
- ▶ Utiliser un pinceau pour la finition (mouvement vertical).

*Ne pas oublier de rincer le pinceau régulièrement pour un meilleur résultat.

L'APPLICATION POUR UNE FINITION « GRATTÉE »

- ▶ Une épaisseur de 15 mm minimum est impérative pour cette finition, car cette technique réduit l'épaisseur finale par 2-3 mm.
- ▶ Une couche sur une épaisseur de 15 mm est appliquée sur la surface du bloc jusqu'à arriver au niveau des ampères.
- ▶ Pour toute surface béton lisse, appliquer une couche de 3 mm du primaire d'accrochage PRIMEFIX avant l'application du CRÉPIFIX HP.
- ▶ L'application se fait en utilisant d'une taloche en plastique rectangulaire et un plateau.
- ▶ Dès que le produit commence à durcir légèrement, niveler la surface en se basant sur les repères fixés la veille avec, de préférence, une règle en aluminium.
- ▶ Laisser durcir, vérifier par le toucher si la surface est prête pour la prochaine étape.
- ▶ Frotter la surface à l'aide d'une taloche en plastique rectangulaire dans des mouvements circulaires pour 'fermer' la surface.
- ▶ Surtout ne pas rajouter d'eau pour humidifier la surface.

FINITION « GRATTÉE »

- ▶ Laisser durcir la surface.
- ▶ Passer un gratton de façadier (grattoir) délicatement sur la surface dans un mouvement circulaire, jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.
- ▶ Enlever tout excédent de produit à l'aide d'un pinceau.

PÉRIODE DE CURE

Afin de favoriser une complète hydratation du ciment et limiter le risque de fissures, il est recommandé d'asperger de l'eau sur la surface du mortier le lendemain de l'application pendant une période de 3 jours.

(Il est fortement déconseillé d'effectuer des travaux à forte vibration pendant cette période).